

ÎNTREȚINEREA TAMPLARIEI DIN LEMN STRATIFICAT

Întreținerea lemnului – Pentru o durabilitate și o rezistență cât mai lungă în timp, tâmplăria din lemn expusă în mediul extern necesită verificări, curățări și întrețineri periodice.

Tâmplăria din lemn expusă în mediul extern reprezintă obiectul unei lente și continue degradări datorită intemperțiilor (praf, ger, soare puternic, ploai acide, fum etc), iar fără a fi întreținută, pelicula de lac nu poate contracara acest proces de degradare. Pentru a menține în timp proprietățile de protecție ale peliculei de lac, aceasta trebuie supusă la o întreținere și la o curățare atentă .

Din studiile efectuate de-a lungul timpului s-a stabilit că în cursul unui an calendaristic grosimea stratului de lac scade cu 15 micrometri. Prin această întreținere practic se adaugă peliculei existente cei 15 micrometri, pelicula de lac recăpătând caracteristicile inițiale. Printr-o corectă aplicare an de an a acestui tratament putem prelungi durata de viață a lacului la minim 20 de ani. În caz contrar, fără întreținere lacul nu poate rezista mai mult de 5 ani. Nu așteptați ca pelicula de lac să fie complet distrusă înainte de a începe un tratament de întreținere. O întreținere corectă prevede două etape distincte:

- Curățarea suprafeței;
- Revitalizarea peliculei de lac, care se recomandă să se facă de două ori pe an (o dată înaintea sezonului de vară și o dată înaintea sezonului de iarnă).

Pentru a soluționa aceste probleme, s-a creat un kit de întreținere care conține o gamă de produse special concepute pentru a curăța, a hrăni și a regenera pelicula de lac păstrând-o într-o stare perfectă.

Acest kit conține următoarele:



- 1 cutie de 0,5 litri soluție de curățare;
- 1 cutie de 0,5 litri de revitalizant;

□□□□ -□□ □ **O tavă mică;**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□ -□□ □ **O pânză de culoare galbenă;**
□□□□ -□□□□ **Un burete cu suport.**

□□□□ **Revitalizarea peliculei - operația de reâmprospătare a peliculei se face ulterior celei de curățare. Ambele operațiuni trebuie făcute pe pelicule de lac care încă se prezintă într-o stare bună, adică să nu prezinte crăpături sau fisuri. Scopul acestei operațiuni este de să revitalizeze pelicula de lac, atât estetic, cât și de a-i spori rezistența la apă.**

□□□□ **Instrucțiuni de aplicare – după efectuarea curățării cu□ soluția de curățare□, aplicați revitalizantul□ (pe bază de apă) pe panza galbenă și apoi ștergeți cu o mișcare circulară suprafața din lemn uscată a ferestrei. Timpul de uscare□ este de minim□ 4 ore.□ Operațiunea se efectuează ușor și duce la obținerea unei suprafețe mai estetice.**

□□□□ **Recomandari – evitați aplicarea soluției revitalizante în zilele ploioase sau în prezența directă a razelor solare. Evitați aplicarea în exces a celor două produse pe suprafața care se dorește a fi revitalizată și nu apăsați cu forța pânza îmbibată în soluție. Kitul de întreținere se folosește pe exteriorul ferestrelor, la interior nefiind necesară întreținerea acestora decât eventual o dată la 5 ani. Un astfel de kit de întreținere ajunge la o suprafață de aproximativ 200 mp de tâmplărie.□□□□□**